

Medidas Lumínicas. Soluciones Luminiscentes S.L

Luxómetro Hagner
Model: ERP-105

Protocolo de medida | Medición según la norma UNE 23035-1/2003

| | |
|--------------|------------------------------|
| Muestra | PGWZL |
| Distribuidor | Soluciones Luminiscentes S.L |

Condiciones de excitación.

| | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Lámpara utilizada | Tubo fluorescente UV | Tiempo de excitación | 5´ según norma |
| Iluminación sobre muestra | 5 minutos de luz UV | Temperatura | 15 °C |
| Persona que lo realiza | Raquel | Tamaño Muestra | Pigmento 5 grs |

Medida Lumínica

| | PGWZL (mcd/m ²) |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Medidas después de 1 minutos | 2875 |
| Medidas después de 2 minutos | 1598 |
| Medidas después de 5 minutos | 745 |
| Medidas después de 10 minutos | 473 |
| Medidas después de 60 minutos | 85 |

